



# Interoil Cut Al

*Lubrificante sintético para corte e conformação de alumínio.*

## Descrição

Interoil Cut Al é um lubrificante fabricado com óleos sintéticos de altíssima qualidade e um moderno pacote de aditivos que oferece excelente desempenho em aplicações de corte e conformação de peças de alumínio.

## Benefícios

- Evaporação rápida.
- Excelente poder antidesgaste.
- Vida mais longa da ferramenta.
- Evita a aderência do alumínio à ferramenta.
- Evita o rasgamento da peça.
- Pronto para uso.
- Proteção contra corrosão.
- Não há necessidade de retirar da peça.

## Características

ASTM

	Cor	Cristalino
D-445	Viscosidade a 40°C, cSt 2,5	2.5
D-1298	Gravidade Específica	0.77
	Sólidos por Evaporação por Volume, %	16.3
D-92	Ponto de Inflamação, °C	57

## Precauções

Este produto não deve ser utilizado como fluido de corte direto sobre ligas ferrosas ou que geram queimaduras luminosas devido à sua baixa temperatura de ignição. Precauções devem ser tomadas quando o produto for aplicado por pulverização ou embaciamento, pois contém materiais inflamáveis com temperaturas de 45 a 57°C, a neblina pode formar uma mistura inflamável com ar numa relação de volume de 1:1 a 7. Ventilar e esgotar a área de trabalho de tal mistura inflamável. Leia e entenda as FISPQs, particularmente a seção V.

Se a temperatura ambiente cair abaixo de 5°C, os sólidos dissolvidos começarão a se cristalizar, pois a temperatura de fusão destes está próxima a 2°C. Se isso acontecer, a solução deve ser aquecida a 25°C, e então o tambor deve girar por 10 minutos antes do uso. O funcionamento não é afetado por esta solidificação.

## Aplicações

Interoil Cut Al é utilizado para lubrificação em diversos processos de corte, estampagem e dobra de peças de chapa de alumínio.

## Aparência

- Cor: Incolor

## Apresentações

: 19 e 200 L

## Forma de aplicação

- Por pulverização manual ou automática
- Pingando



Para  
Deformação

**interlubgroup**

Interlub Especialidades  
Lubrificantes Ltda.

Matriz - São Paulo  
Fone: +55 11 4124-8436  
Av. Humberto Alencar Castelo Branco,  
1260  
CEP: 09850-300  
São Bernardo do Campo - São Paulo

R 2020.05.05